

Víceúčelové disperzní lepidlo

OkaMulti K 30

- neobsahuje rozpouštědla
- velmi nízké emise
- vysoká počáteční i konečná pevnost
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné na podlahové vytápění

Popis produktu

Víceúčelové disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel určené pro lepení koberců, PVC a CV podlahových krytin a linolea. **OkaMulti K 30** má vysokou počáteční i konečnou pevnost spoje. Lepidlo je vhodné pro lepení podlahových krytin čištěných technologií Sprüh-ex a šamponováním podle normy RAL 991 A2.

Upozornění:

Lepidlo není vhodné pro podlahové krytiny se spodní stranou z PUR pěny, PVC a designové krytiny a krytiny z netkaných textilií.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je nutno nejprve ošetřit v souladu s pokyny uvedenými v technickém listě BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. Při lepení parotěsných podlahových krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba podklad opatřit stěrkou **ServoMulti S 110** v dostatečné tloušťce. Vždy je nutno zajistit použití systémové skladby výrobků.

Zpracování

OkaMulti K 30 dobře rozmíchejte. Na podklad lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou. Nanesené lepidlo nechte 10 až 15 minut odvětrat a následně přiložte a důkladně natlačte podlahovou krytinu. Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se zvedat po 30 až 50 minutách znovu natlačte k podkladu. Podlahové krytiny svařujte nebo utěsňujte nejdříve po uplynutí 24 hodin.

Je nutno důsledně dodržovat pokyny pro zpracování podlahové krytiny vydané jejím výrobcem.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Min. teplota podlahy	+17 °C
Zatížení pojezdem kolečkových židlí	vhodné (podle DIN EN 12 529)
Doba odvětrání*	cca. 10 - 15 minut
Doba pro uložení podlahové krytiny*	cca. 30 minut
Zatížitelné*	po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost*	po cca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodné
GISCODE	D1 - podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují

Důležité upozornění

Lepidlo nepoužívejte pro krytiny se spodní stranou z PUR pěny, PVC a designové krytiny a krytiny z netkaných textilií.

Spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB B1	koberce a linolea	cca. 400 g/m ²
	PVC se spodní stranou z polyesterové tkaniny	
TKB A2	PVC a CV krytiny s hladkou, zbrúšenou spodní stranou	cca. 300 - 350 g/m ²

Technický list

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení	Č. výrobku	EAN
--------	------------	-----

33 x 12kg plast. kbelíky	48037	4015705480374
--------------------------	-------	---------------

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

08.12.2014/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

